PRODUCT DATA · GRUPO ALPE

Tarima de madera nueva de 40" x 48", HT

DESCRIPCIÓN

Tarima de madera para manejo, estiba y distribución de carga. El tratamiento HT reduce el riesgo fitosanitario del embalaje de madera destinado al comercio internacional. Selección final sujeta a muestra, aplicación y criterio de aceptación acordado.

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con manejo mecanizado
- Formato configurable a la carga
- Reutilizable si conserva integridad
- Opción apta para rutas de exportación
- Dimensión nominal: 40" x 48"
- Condición: Madera nueva
- Criterio de ingeniería: Definir carga estática, dinámica y en rack
- Control de recepción: Revisar sello HT/IPPC cuando aplique

APLICACIONES TÍPICAS

01 Almacén y distribución

02 Exportación

03 Carga paletizada

04 Procesos de manufactura y maquila

FAMILIA DE PRODUCTO GRUPO ALPE

SKU	VARIANTE / PRESENTACIÓN	UNIDAD
TAR-NVA-110X110-HT	Tarima de madera nueva de 110 x 110 cm, HT	Pieza
TAR-NVA-40X48-HT	Tarima de madera nueva de 40" x 48", HT	Pieza
TAR-NVA-40X96-HT	Tarima de madera nueva de 40" x 96", HT	Pieza
TAR-NVA-57X96-HT	Tarima de madera nueva de 57" x 96", HT	Pieza
TAR-NVA-77X96-HT	Tarima de madera nueva de 77" x 96", HT	Pieza
TAR-REC-40X48-HT	Tarima de madera reciclada de 40" x 48", HT	Pieza

SOLICITAR COTIZACIÓN POR WHATSAPP · 81 3118 7013

Datos técnicos · Tarima de madera nueva de 40" x 48", HT

DATOS FÍSICOS Y ESPECIFICACIÓN

PROPIEDAD / PARÁMETRO	VALOR DE REFERENCIA	VERIFICACIÓN
Dimensión nominal	40" x 48"	Inspección dimensional
Condición	Madera nueva	Orden de Compra
Tratamiento	HT: centro de la madera a 56 °C durante al menos 30 min	NIMF 15 / ISPM 15
Marcado	Sello IPPC/NIMF 15 cuando se destine a exportación	Orden de Compra
Capacidad de carga	Se define según diseño, madera, apoyo y patrón de carga	Certificado / prueba
Acceso de montacargas	Se especifica según flujo de operación	Orden de Compra
Humedad	Controlada para evitar deformación, hongos y pérdida de desempeño	Orden de Compra
Unidad de suministro	Pieza	Orden de Compra
Variable crítica de selección	Carga estática, dinámica y en rack; patrón de apoyo y centro de gravedad	Orden de Compra
Criterio de liberación	Muestra aprobada, integridad visual y concordancia con la Orden de Compra	Orden de Compra

SELECCIÓN, COMPATIBILIDAD Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

CRITERIO	RECOMENDACIÓN
Aplicación prevista	Definir carga estática, dinámica y en rack
Variable crítica	Confirmar centro de gravedad
Condición operativa	Elegir número de entradas
Validación previa	Validar ruta nacional o exportación
Criterio de recepción	Revisar sello HT/IPPC cuando aplique; Inspeccionar tablas, tacos y clavos

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener bajo techo, ventilada y separada del piso. Evitar lluvia, humedad persistente, contaminación y golpes de horquilla.

VIDA ÚTIL / CONSERVACIÓN

No tiene una vida útil fija: puede reutilizarse mientras conserve integridad, escuadra, fijaciones y capacidad validada. Inspeccionar antes de cada ciclo.

CONTROL, DOCUMENTACIÓN Y NOTAS

Para exportación, solicitar madera descortezada, tratamiento HT y marcado IPPC/NIMF 15 legible del proveedor autorizado. Control de recepción: Revisar sello HT/IPPC cuando aplique; Inspeccionar tablas, tacos y clavos; Verificar escuadra y dimensiones; Retirar piezas contaminadas o reparadas sin control. Preparación y uso: Mantener seca y separada del suelo; No usar si presenta tablas rotas o clavos expuestos; Distribuir la carga uniformemente. Trazabilidad mínima: registrar SKU, lote, fecha de recepción, proveedor, muestra aprobada y número de Orden de Compra. Nota técnica: La capacidad de carga no puede determinarse sólo por la medida; debe validarse con el diseño y las condiciones reales de manejo.