PRODUCT DATA · GRUPO ALPE

# Tarima de madera nueva de 57" x 96", HT

## DESCRIPCIÓN

Tarima de madera para manejo, estiba y distribución de carga. El tratamiento HT reduce el riesgo fitosanitario del embalaje de madera destinado al comercio internacional. Selección final sujeta a muestra, aplicación y criterio de aceptación acordado.

## CARACTERÍSTICAS

- Compatible con manejo mecanizado
- Formato configurable a la carga
- Reutilizable si conserva integridad
- Opción apta para rutas de exportación
- Dimensión nominal: 57" x 96"
- Condición: Madera nueva
- Criterio de ingeniería: Definir carga estática, dinámica y en rack
- Control de recepción: Revisar sello HT/IPPC cuando aplique

## APLICACIONES TÍPICAS

01 Almacén y distribución

02 Exportación

03 Carga paletizada

04 Procesos de manufactura y maquila

## FAMILIA DE PRODUCTO GRUPO ALPE

| SKU | VARIANTE / PRESENTACIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|
| TAR-NVA-110X110-HT | Tarima de madera nueva de 110 x 110 cm, HT | Pieza |
| TAR-NVA-40X48-HT | Tarima de madera nueva de 40" x 48", HT | Pieza |
| TAR-NVA-40X96-HT | Tarima de madera nueva de 40" x 96", HT | Pieza |
| TAR-NVA-57X96-HT | Tarima de madera nueva de 57" x 96", HT | Pieza |
| TAR-NVA-77X96-HT | Tarima de madera nueva de 77" x 96", HT | Pieza |
| TAR-REC-40X48-HT | Tarima de madera reciclada de 40" x 48", HT | Pieza |

SOLICITAR COTIZACIÓN POR WHATSAPP · 81 3118 7013

# Datos técnicos · Tarima de madera nueva de 57" x 96", HT

## DATOS FÍSICOS Y ESPECIFICACIÓN

| PROPIEDAD / PARÁMETRO | VALOR DE REFERENCIA | VERIFICACIÓN |
|---|---|---|
| **Dimensión nominal** | 57" x 96" | Inspección dimensional |
| **Condición** | Madera nueva | Orden de Compra |
| **Tratamiento** | HT: centro de la madera a 56 °C durante al menos 30 min | NIMF 15 / ISPM 15 |
| **Marcado** | Sello IPPC/NIMF 15 cuando se destine a exportación | Orden de Compra |
| **Capacidad de carga** | Se define según diseño, madera, apoyo y patrón de carga | Certificado / prueba |
| **Acceso de montacargas** | Se especifica según flujo de operación | Orden de Compra |
| **Humedad** | Controlada para evitar deformación, hongos y pérdida de desempeño | Orden de Compra |
| **Unidad de suministro** | Pieza | Orden de Compra |
| **Variable crítica de selección** | Carga estática, dinámica y en rack; patrón de apoyo y centro de gravedad | Orden de Compra |
| **Criterio de liberación** | Muestra aprobada, integridad visual y concordancia con la Orden de Compra | Orden de Compra |

## SELECCIÓN, COMPATIBILIDAD Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

| CRITERIO | RECOMENDACIÓN |
|---|---|
| **Aplicación prevista** | Definir carga estática, dinámica y en rack |
| **Variable crítica** | Confirmar centro de gravedad |
| **Condición operativa** | Elegir número de entradas |
| **Validación previa** | Validar ruta nacional o exportación |
| **Criterio de recepción** | Revisar sello HT/IPPC cuando aplique; Inspeccionar tablas, tacos y clavos |

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener bajo techo, ventilada y separada del piso. Evitar lluvia, humedad persistente, contaminación y golpes de horquilla.

## VIDA ÚTIL / CONSERVACIÓN

No tiene una vida útil fija: puede reutilizarse mientras conserve integridad, escuadra, fijaciones y capacidad validada. Inspeccionar antes de cada ciclo.

## CONTROL, DOCUMENTACIÓN Y NOTAS

Para exportación, solicitar madera descortezada, tratamiento HT y marcado IPPC/NIMF 15 legible del proveedor autorizado. Control de recepción: Revisar sello HT/IPPC cuando aplique; Inspeccionar tablas, tacos y clavos; Verificar escuadra y dimensiones; Retirar piezas contaminadas o reparadas sin control. Preparación y uso: Mantener seca y separada del suelo; No usar si presenta tablas rotas o clavos expuestos; Distribuir la carga uniformemente. Trazabilidad mínima: registrar SKU, lote, fecha de recepción, proveedor, muestra aprobada y número de Orden de Compra. Nota técnica: La capacidad de carga no puede determinarse sólo por la medida; debe validarse con el diseño y las condiciones reales de manejo.